

EN 13859-1



EN 13859-2

ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330, Wodzisław, POLAND

Tetőfólia EAGO 100

Tulajdonságok	Mértékegység	Névleges érték	Tűrés
Súly-egységnyi területre eső tömeg	g/m ²	100	± 15
Szélesség	m	1,5	-0,5% / +1,5%
Hossz	m	50	-0%
Egyenesség		megfelelő	-
Tűzvédelmi besorolás	Class	E	-
Vízállóság	Class	W1	-
Páraáteresztés, diffúziós együttható	m	0,02	± 0,01
Húzószilárdság hosszirányú	N/50mm	160	± 35
Húzószilárdság keresztirányú	N/50mm	140	± 35
Nyúlás hosszirányú	%	50	± 30
Nyúlás keresztirányú	%	80	± 20
Szakítószilárdság hosszirányú	N	90	± 25
Szakítószilárdság keresztirányú	N	95	± 30
Méretpontosság	%	<2	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlíthatóság)	°C	-40	-
Légáteresztő képesség pozitív és negatív nyomáskülönbségnél + Dp 50 Pa / - Dp 50 Pa	m ³ /(m ² ×h×50 Pa)	< 0,006	-
vízálló csatlakozás		nincs tesztelve	

Tulajdonságok mesterséges anyagfáradás után

Vízzel szembeni ellenállás	Klasa / Class	W1	-
Húzószilárdság hosszirányú	N/50mm	120	± 20
Húzószilárdság keresztirányú	N/50mm	110	± 20
Nyúlás hosszirányú	%	35	± 10
Nyúlás keresztirányú	%	70	± 10

Felhasználási információk:

Az EAGO tetőfóliák a tetőfedő anyag szigetelőképességének javítására, kiegészítő fedésként használható magastetőkön, illetve szélzáró réteggként homlokzati falakon. A fólia kiegészítő fedésként történő alkalmazása meggátolja a vízcseppek, pára, por, hó, szél bejutását a hőszigetelő anyagba, illetve a tetőszerkezetbe. T **je**len vízzáró. A magas páraáteresztő képességének **ö** **l**önhetően a hőszigetelő anyagot közvetlenül a tetőfólia felületéhez lehet **l**észteni (fektetni), szellőző üreg kialakítása **n**lk **é**ül. A tetőfóliát mindig az eresztől kezdve és az ereszhez párhuzamosan kell fektetni. A következő fóliacsíkokat mindig átfedéssel (min.10 cm) kell fektetni. Javasoljuk a átfedésnél fóliák ragasztószalaggal történő rögzítését. A fóliát a szarufákhoz rögzítjük, ezután helyezük fel a léceket. Tetőablak vagy kémény esetén a fóliát meg kell vágni és széleit rögzíteni kell pl. a tetőablak oldalaihoz. Fóliák találkozásakor pl. gerincnél, fedőcsíkot kell alkalmazni. A terméket hűvös, száraz, naptól védett helységben vízszintesen kell tárolni.

length: □ 50 m

A gyártás dátuma és mennyisége a termékre nyomtatva található.

Declaration of Performance No. 01/2021/100/EA/V.1